

SAVIA MAYA

Acabados Naturales

FICHA TECNICA BASE DE CHUKUM

COMPOSICION QUIMICA

Mezcla de cemento blanco portland compuesto, carbonato de calcio extraído en la región de Yucatán. Se mezcla con la savia de chukum formando un estuco.

PRESENTACION

Saco de 20 Kg aprox. al envasar.

USO

Acabado final de primera, se puede usar en superficies interiores y exteriores; muros, plafones y pisos. En área de piscina, espejos de agua, baños y superficies con contacto directo al agua.

APLICACIÓN

se mezcla la masilla: en proporción un bulto por 5ltrs de savia de chukum. Se humedece la superficie donde se vaya a aplicar, esta debe ser en acabado emparche, reboco o enjarre, o que permitan un buen anclaje, se distribuye de manera uniforme con la llana metálica y se deja secar hasta que llegue al punto de poder pasar la llana y no se levante el acabado y permita aplanar perfectamente, con un aspersor se rósea la superficie con el agua de chukum para facilitar el aplanado y pigmenta la superficie.

RENDIMIENTO

1 Saco = 4.00 m²

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mezcla de cemento blanco portland con polvo fino de piedra caliza proveniente de la región de Yucatán.

