

# SAVIA MAYA

Acabados Naturales

## FICHA TECNICA BASE DE CHUKUM

### **COMPOSICION QUIMICA**

Mezcla de cemento blanco portland compuesto, carbonato de calcio extraído en la región de Yucatán. Se mezcla con la savia de chukum formando un estuco.

### **PRESENTACION**

Saco de 20 Kg aprox. al envasar.

### **USO**

Acabado final de primera, se puede usar en superficies interiores y exteriores; muros, plafones y pisos. En área de piscina, espejos de agua, baños y superficies con contacto directo al agua.

### **APLICACIÓN**

se mezcla la masilla: en proporcion un bulto por 5ltrs de savia de chukum. Se humedece la superficie donde se vaya a aplicar, esta debe ser en acabado emparche, reboco o enjarre, o que permitan un buen anclaje, se distribuye de manera uniforme con la llana metálica y se deja secar hasta que llegue al punto de poder pasar la llana y no se levante el acabado y permita aplanar perfectamente, con un aspensor se rósea la superficie con el agua de chukum para facilitar el aplanado y pigmente la superficie.

### **RENDIMIENTO**

1 Saco = 4.00 m2

### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Mezcla de cemento blanco portland con polvo fino de piedra caliza proveniente de la región de Yucatán.



# SAVIA MAYA

Acabados Naturales

## FICHA TECNICA SAVIA DE CHUKUM

### **COMPOSICION QUIMICA**

Agua con un porcentaje de sólidos totales de la planta Chukum (Havardia albicans), entre los que se encuentran saponinas, polifenoles, taninos, carbohidratos y minerales.

### **PRESENTACION**

Bidon de 20 ltrs. aproximados al envasar.

### **USO:**

Para mezclar con la base y aplicar como acabado para muros, plafones, pisos, mesetas y piscinas.

### **APLICACIÓN**

Se prepara la mezcla hasta tener una consistencia pastosa, se aplica con la llana metálica de manera uniforme sobre una superficie con textura que permita adherencia a su vez se rocía el líquido con atomizador para curar la capa y aumentar la intensidad de la pigmentación.

### **RENDIMIENTO**

1 Bidón = 12 m<sup>2</sup>

### **PROPORCION DE LA MEZCLA**

Un bidón de 20 litros se mezcla con 3 bultos de 20kg de base en proporción de 5lt por base y 5lt para rociar sobre el acabado al momento de pulir.

LA SAVIA DE CHUKUM ES UN PRODUCTO ARTESANAL HECHO POR MANOS YUCATECAS.

